LYBA TEXTILES

L004-06-26

TEJIDO OSCURANTE
Dimout fabric

LybaFosc FR

Referencia | Reference

LybaFosc FR

OEKO TEX®


CONFORT TÉRMICO THERMAL COMFORT

ACÚSTICO ACUSTIC

UNE-EN 13773:2003 CLASS1

Composición | Composition	100%PES FR Possibility Non FR and FR	
Ancho | Width	300 cm	
Peso | Gramage	255 gr/m2+/- 3%	UNE-EN 12127:1998; pto 8.3
Pilling	4-5	ISO 12945-2:2020
Lavado | Washing	4-5	ISO 105-X12:2016
Luz | Light	*5	UNE-EN ISO 105-B02
Clasificación acústica | Acoustic classification	DB-HR (αmedio) 0,78 UNE-EN ISO 11654: 1998 (αw) 0,50 class D ASTM C423-09a (NRC9 0,65 (SAA) 0,64	

Condiciones de lavado | Washing Conditions



Uso | Usage





TEJIDO OSCURANTE
El grado de opacidad es de 99,5% según norma nf g 07-162. Este grado de opacidad es la media de 5 valores obtenidos en 5 tejidos de colores diferentes.
Es muy importante resaltar que el grado de opacidad puede variar dependiendo del color.

DIMOUT FABRIC
The degree of opaqueness is 99,5% according to norm nf g 07-162. This degree of opaqueness is the average of 5 values obtained in 5 fabrics of different colors.
There is very important that the degree of opaqueness can change depending on the color.

*Para condiciones de uso normales. Si va a estar instalado en una zona de alta exposición al sol y con cristales sin filtro anti UV la solidez puede bajar a 3-4. Indicarlo al hacer el pedido para utilizar colorantes especiales.

*Under normal conditions of use. If it is going to be installed on a high sun exposure area and with no UV treated glasses, color fastness to light could decrease to 3-4. Indicate this information when placing the order. Then we will use special colorants.

Posibilidad / possibility:

RECYCLE

Global Recycled Standard

Para más información consultar tarifas | For more information check price list

Los colores pueden variar según lote de tintura | These colours can change acording batch dyeing.
Encogimiento urdimbre y trama +-1% / Shrinkgage warp and weft +-1%