LybaFosc FR

Fiche technique · Tissu obscurcissant dimout

Composition	100 % polyester FR Possibilité de versions non FR et FR
Largeur	300 cm
Grammage	255 g/m² ± 3 % UNE-EN 12127:1998, point 8.3
Boulochage	4–5 ISO 12945-2:2020
Lavage[1]	4–5 ISO 105-X12:2016
Solidité à la lumière	5[2] UNE-EN ISO 105-B02
Réaction au feu	Classe 1 UNE-EN 13773:2003
Performances acoustiques	DB-HR : α moyen 0,78 αw 0,50 · classe D — UNE-EN ISO 11654:1998 NRC 0,65 · SAA 0,64 — ASTM C423-09a

Entretien et utilisation

Lavage à 30 °C. Blanchiment interdit. Repassage à basse température (un point). Sèche-linge interdit. Nettoyage professionnel à sec : symbole P. Le pictogramme du document source représente une machine à laver à chargement frontal. Utilisation : rideaux.

Obscurcissement

La fiche source indique une opacité de 98,5 % dans son texte espagnol et de 99,5 % dans son texte anglais, selon NF G 07-162. Chaque texte précise qu'il s'agit de la moyenne de cinq valeurs mesurées sur cinq tissus de couleurs différentes. Le degré d'opacité varie selon le coloris.

Informations complémentaires

[2] Valeur donnée pour des conditions normales d'utilisation. En cas de forte exposition au soleil et de vitrage sans filtre anti-UV, la solidité à la lumière peut diminuer à 3–4. Préciser ces conditions lors de la commande pour l'utilisation de colorants spéciaux.

Mentions figurant sur la fiche source : OEKO-TEX, confort thermique et haute solidité des teintures. Possibilité de version recyclée / Global Recycled Standard : consulter les tarifs pour plus d'informations.

Les couleurs peuvent varier selon le lot de teinture. Retrait en chaîne et en trame : ± 1 %.

[1] Libellé « Lavage » et norme reproduits tels qu'indiqués dans la fiche source.